PINTURAS CARACOL

FICHA TÉCNICA

TERMINACIÓN: Satinado Sedoso

RENDIMIENTO: 30 m² por balde 18 lts (Terminado)

RESISTENCIA: Nivel 10

COLORES: Blanco, Concreto y Rojo Teja

Es una membrana impermeabilizante base de poliuretano acrílico de características elásticas de alto desempeño, apropiado para exposiciones horizontales externas que demanden una gran resistencia.

ULTRAFLEX 400 soporta temperaturas de -15 °C hasta 60 °C después de ser aplicada, no se quiebra y no pierde sus propiedades elastómeras.
Se diluye con agua limpia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Ultraflex 400
Tipo: Impermeabilizante poliuretano
Colores: Rojo teja, blanco y concreto.
Acabado: Textura gruesa semi brillo.

PROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad: 105 KU
PH: 8.5 ±0.5
Densidad: 1.32 gr/cm³
Solidos por peso: 62 %

OTRAS.

Aplicación: Rodillo de lana, brocha.
Estabilidad: 24 meses de almacenaje
Opacidad: Cubriente
Adhesión: Excelente

RENDIMIENTO.

Rendimiento teórico: Sobre concreto 9 m² / 3.6 litros.

SECADO

Al toque: 30 minutos.
Entre manos: 2 a 3 horas.
Secado Final: 24 a 72 horas.
Las condiciones ambientales determinan los tiempos de secado.

DILUCIÓN

Diluyente: Agua limpia.
Imprimación: Para la primera mano 50% de agua limpia (1 parte de agua, 2 partes de Ultraflex 400)
Para las siguientes manos aplicar Ultraflex 400 sin diluir, en caso de necesidad diluir con agua limpia.

ULTRAFLEX 400

MEMBRANA POLIURETÁNICA

IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Sobre cualquier tipo de superficie que será pintada, es necesario dejar limpia, totalmente libre de grasas, superficie seca, libre de oxidación, restos de pintura vieja, polvo y microorganismos.
- Dejar la superficie firme y seca.
- En losas o morteros es recomendable hacer el lavado con ácido muriático (ácido clorhídrico) diluido en un 30% en agua limpia, enjuagar con abundante agua. Dejar secar bien la superficie para aplicar Ultraflex 400.
- Losas nuevas y morteros de hormigón nuevos, dejar fraguar (curar) al menos 30 días para poder aplicar la membrana elástica impermeabilizante.

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor.
- Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de que esto ocurra lavar la aparte afectada con agua limpia, no utilizar solventes ni diluyentes (podrían empeorar la situación).
- Personas alérgicas a estas sustancias deben evitar el contacto.
- Evitar la inhalación, en caso de que ocurra lleve a la persona afectada a un lugar con buena ventilación.
- Evitar la ingestión, en caso de que ocurra no provocar el vómito. Busque asistencia médica inmediata.

RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical.
- Evite pintar en días de lluvia, con vientos veloces, temperatura bajo los 10 ˚C y humedad relativa mayor a 90%.
- Mezclar bien el producto antes de utilizar.
- Sobre cualquier tipo de superficie que será aplicada, es necesario dejar limpia, totalmente libre de grasas, superficie seca.

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 ISO 9001:2015 STAREGISTER

SCZ 3571733
LPZ 2813845
CBBA 4590530
f /pinturascaracol
WWW.PINTURASCARACOL.BO

PINTURAS CARACOL

FICHA TÉCNICA

TERMINACIÓN: Satinado Sedoso

RENDIMIENTO: 27 m² por balde 18 lts (Terminado)

RESISTENCIA: Nivel 9

COLORES: Blanco, Concreto y Rojo Teja

Es una membrana elástica impermeabilizante de losas, techos, cubiertas y otro tipo de superficies. Acompaña los movimientos estructurales generados en juntas de dilatación, morteros de hormigón, medianeras, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Sin Goteras Techos.
Tipo: Impermeabilizante.
Colores: Rojo teja, blanco y concreto.
Acabado: Textura gruesa semi brillo.

PROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad: 120 KU
PH: 8.5 ±0.5
Densidad: 1.28 gr/cm³
Solidos por peso: 60 %

OTRAS.

Aplicación: Rodillo de lana, brocha.
Estabilidad: 24 meses de almacenaje
Opacidad: Cubriente
Adhesión: Excelente

RENDIMIENTO.

Rendimiento teórico: Sobre concreto 9 m² / 3.6 litros.

SECADO

Al toque: 30 minutos.
Entre manos: 2 a 3 horas.
Secado Final: 24 horas.

DILUCIÓN

Diluyente: Agua limpia.
Imprimación: Para la primera mano 50% de agua limpia (1 parte de agua, 2 partes de SIN GOTERAS TECHOS)
Para las siguientes manos aplicar SIN GOTERAS TECHOS sin diluir, en caso de necesidad diluir con agua limpia.

IMPERMEABILIZANTE

TECHOS

SIN GOTERAS

IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTE

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Sobre cualquier tipo de superficie que será pintada, es necesario dejar limpia, totalmente libre de grasas, superficie seca, libre de oxidación, restos de pintura vieja, polvo y microorganismos.
- Dejar la superficie firme y seca.
- En losas o morteros es recomendable hacer el lavado con ácido muriático (ácido clorhídrico) diluido en un 30% en agua limpia, enjuagar con abundante agua. Dejar secar bien la superficie para aplicar SIN GOTERAS TECHOS.
- Losas nuevas y morteros de hormigón nuevos, dejar fraguar (curar) al menos 60 días para poder aplicar la membrana elástica impermeabilizante.

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor.
- Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de que esto ocurra lavar la aparte afectada con agua limpia, no utilizar solventes ni diluyentes (podrían empeorar la situación).
- Personas alérgicas a estas sustancias deben evitar el contacto.
- Evitar la inhalación, en caso de que ocurra lleve a la persona afectada a un lugar con buena ventilación.
- Evitar la ingestión, en caso de que ocurra no provocar el vómito. Busque asistencia médica inmediata.

RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical.
- Evite pintar en días de lluvia, con vientos veloces, temperatura bajo los 10 ˚C y humedad relativa mayor a 90%.
- Mezclar bien el producto antes de utilizar.
- Sobre cualquier tipo de superficie que será aplicada, es necesario dejar limpia, totalmente libre de grasas, superficie seca.

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 ISO 9001:2015 STAREGISTER

SCZ 3571733
LPZ 2813845
CBBA 4590530
f /pinturascaracol
WWW.PINTURASCARACOL.BO

PINTURAS CARACOL

FICHA TÉCNICA

TERMINACIÓN: Levemente Satinado

RENDIMIENTO: 54 m² por balde 18 lts

COLORES: 15 Colores

RESISTENCIA: Nivel 9

LAVABLE: Si

PODER CUBRIENTE: Nivel 7

Pintura impermeabilizante para superficies verticales, edificaciones, muros, y todo tipo terminaciones exteriores en general. Producto compuesto de resinas acrílicas y elastómeras a base de agua.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Sin Goteras Frentes
Tipo: Impermeabilizante Acrílico
Color: Blanco y colores
Acabado: Satinado sedoso

PROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad: 120 KU
Densidad: 1.30 gr/cm^3
PH: 9 ± 0.4
Solidos por peso: 60%

OTRAS.

Aplicación: Rodillo, brocha y pistola.
Estabilidad: 24 meses de almacenaje.
Opacidad: Cubriente.
Adhesión: Excelente.

RENDIMIENTO.

Rendimiento teórico: 32.4 m2 / 3.6 litros (1 mano) 10.8 m2 / 3.6 litros (terminado)

SECADO

Al toque: 30 minutos.
Entre manos: 2 a 3 horas.
Secado Final: 24 horas.

DILUCIÓN

Diluyente: Agua limpia.
Pintura nueva: Diluir el producto al 100% para aplicar primera mano.
Para las siguientes manos, aplicar puro o diluir en bajas proporciones.
Re pintura: Diluir en bajas proporciones si necesita.

IMPERMEABILIZANTE

FRENTES

SIN GOTERAS

IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Sobre cualquier tipo de superficie que será pintada, es necesario dejar limpia, totalmente libre de grasas, superficie seca, libre de oxidación, restos de pintura vieja, polvo y microorganismos.
- Dejar la superficie firme y seca.
- En caso de limpieza húmeda dejar secar bien la superficie para aplicar SIN GOTERAS FRENTES.
- Muros a paredes nuevas, dejar fraguar (curar) al menos 30 días para poder aplicar SIN GOTERAS FRENTES.

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor.
- Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de que esto ocurra lavar la aparte afectada con agua limpia, no utilizar solventes ni diluyentes (podrían empeorar la situación).
- Personas alérgicas a estas sustancias deben evitar el contacto.
- Evitar la inhalación, en caso de que ocurra lleve a la persona afectada a un lugar con buena ventilación.
- Evitar la ingestión, en caso de que ocurra no provocar el vómito. Busque asistencia médica inmediata.

RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical.
- Evite pintar en días de lluvia, con vientos veloces, temperatura bajo los 10 ˚C y humedad relativa mayor a 90%.
- Mezclar bien el producto antes de utilizar.
- Sobre cualquier tipo de superficie que será aplicada, es necesario dejar limpia, totalmente libre de grasas, superficie seca.

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 ISO 9001:2015 STAREGISTER

SCZ 3571733
LPZ 2813845
CBBA 4590530
f /pinturascaracol
WWW.PINTURASCARACOL.BO