

# PINTURAS CARACOL



**TERMINACIÓN:**  
Levemente  
Satinado



**RENDIMIENTO:**  
285 m<sup>2</sup> por  
balde 18 lts



**COLORES:**  
14 Colores



## FICHA TÉCNICA

### PARA PISOS

Es una pintura a base de resina acrílica de alta resistencia, formulada exclusivamente para pisos ya pintados o para pisos nuevos. Indicada para pintar canchas polideportivas, demarcación de pisos comerciales, garajes, áreas de recreación, etc. Tiene un alto poder de cobertura, mayor durabilidad y resistencia que las pinturas convencionales. Resistente a tráfico pedestre, tráfico vehicular severo y puede ser aplicado en áreas externas o internas en general.

**f /pinturascaracol**

[WWW.PINTURASCARACOL.BO](http://WWW.PINTURASCARACOL.BO)

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Para Piso Caracol  
Tipo: Acrílica Base Agua  
Color: Blanco y colores  
Acabado: Levemente satinado

#### PROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad: 105 KU  
Densidad: 1.28 gr/cm<sup>3</sup>  
PH: 8.5 ±4  
Sólidos/peso: 55%

#### OTRAS.

Aplicación: Rodillo, brocha y pistola de aire.  
Estabilidad: 24 meses de almacenaje  
Opacidad: Cubriente  
Adhesión: Buena

#### RENDIMIENTO

Rendimiento teórico: Cemento Nuevo Pulido 47 a 57 m<sup>2</sup> / 3.6 litros.  
Cemento Nuevo no pulido 36 A 57 m<sup>2</sup> / 3.6 litros.

#### SECADO

Al toque: 40 min  
Entre manos: 4 horas  
Final: 12 horas

#### DILUCIÓN

Diluyente: Agua limpia

# PARA PISOS

## EXTERIORES



### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre cualquier tipo de superficie que será pintada, es necesario dejar limpia, totalmente libre de grasas, superficie seca, libre de oxidación, restos de pintura vieja, polvo y microorganismos.

PARA PISOS CARACOL no debe ser aplicada sobre superficies enceradas, metálicas o cualquier otra superficie que no sea porosa. Verifique que la superficie antes de ser pintada tenga la capacidad de poder absorber la pintura, de no ser así NO APLICAR. Concreto, fibro cemento nuevos y cemento no pulido: esperar la cura completa mínima de 28 a 30 días para poder pintar. Cemento viejo o dañado: Debe ser tratado y nivelado, no dejar el piso con crateras que posteriormente causen efectos de ruptura, liberar de toda materia suelta y vieja, lijar, en caso sea necesario picar y pasar una capa de 3 a 5 cm de mortero para renovar el piso. Superficies con moho y hongos: lavar la superficie con agua limpia y adicionar cloro en partes iguales, deje actuar por al menos 20 minutos y lave con agua limpia. Dejar secar completamente antes de iniciar la pintura. Cemento pulido: lavar la superficie con agua limpia y adicionar ácido muriático en una solución de 2 partes de agua: 1 parte de ácido muriático, deje actuar por al menos 30 minutos y lave con agua limpia. Dejar secar completa antes de iniciar la pintura. Cemento maquinado: remover por completo la carpetilla polvorienta a través de lijado y posterior lavado, eliminando cualquier partícula suelta.

### PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor. Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de que esto ocurra lavar la aparte afectada con agua limpia, no utilizar solventes ni diluyentes (podrían empeorar la situación).
- Personas alérgicas a estas sustancias deben evitar el contacto.
- Evitar la inhalación, en caso de que ocurra lleve a la persona afectada a un lugar con buena ventilación.
- Evitar la ingestión, en caso de que ocurra no provocar el vómito. Busque asistencia médica inmediata.

### RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical.
- Evite pintar en días de lluvia, con vientos veloces, temperatura bajo los 10 °C y humedad relativa mayor a 90%.
- Aplicar a temperatura entre 10 °C y 35 °C, humedad relativa menor a 90%
- Hasta dos semanas después de pintar, salpicadura de gotas de agua o lluvias pueden causar manchas
- Mezclar bien el producto antes de utilizar.
- Limpiar el polvo depositado en la superficie después de lijar
- No interrumpa la aplicación en la parte media de la superficie, puede causar efectos visuales.
- Evite los retoques aislados después de haber secado el producto.

# PINTURAS

## ACRÍLICAS



SCZ 3571733  
LPZ 2813845  
CBBA 4590530

f /pinturascaracol  
[WWW.PINTURASCARACOL.BO](http://WWW.PINTURASCARACOL.BO)