PINTURAS CARACOL

FICHA TÉCNICA

MASA ACRÍLICA COMPLEMENTOS ACRÍLICOS

Producto a base de resina acrílica formulado con cargas minerales seleccionados para corregir, alizar e uniformar superficies de revoque concreto, morteros en general para ambientes externos, indicada para nivelar y corregir pequeñas imperfecciones de superficie, que proporciona un acabado liso e impecable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nombre: Masa acrílica
Tipo: Acrílica base agua
Color: Blanca
Acabado: Textura fina sin brillo

PROPIEDADES FÍSICAS
Consistencia: 5.5 a 6.0 cm
PH: 8.5 ±0.5
Densidad: 1.66 gr/cm^3

OTRAS
Aplicación: Espátula y plancha de acero
Estabilidad: 24 Meses de almacenaje
Opacidad: Cubriente
Adhesión: Buena

RENDIMIENTO
Rendimiento teórico: Revoque grueso y pared nueva: 2 a 2.5 m2 por litro

SECADO
Secado: Al toque 50 minutos
Entre manos y para lijar 4 horas

DILUCIÓN
Diluyente: No aplica

MASA ACRÍLICA

COMPLEMENTOS

ACRÍLICOS

COMPLEMENTOS ACRÍLICOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Cemento y/o estuco nuevo: La superficie debe estar completamente limpia y seca.
- En superficie de cemento o concreto es necesario que la superficie esté bien seca y se haya respetado el tiempo correcto de fraguado (28 días mínimo).

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor.
- Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de que esto ocurra lavar la aparte afectada con agua limpia, no utilizar solventes ni diluyentes (podrían empeorar la situación).
- Personas alérgicas a estas sustancias deben evitar el contacto.
- Evitar la inhalación, en caso de que ocurra lleve a la persona afectada a un lugar con buena ventilación.
- Evitar la ingestión, en caso de que ocurra no provocar el vómito. Busque asistencia médica inmediata.

RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical.
- Evite pintar en días de lluvia, con vientos veloces, temperatura bajo los 10 ˚C y humedad relativa mayor a 90%.
- Mezclar bien el producto antes de utilizar.
- No diluir.
- Evitar que la masilla se moje antes de pintar pues absorbe agua y producirá luego ampollas.

Sobre cualquier tipo de superficie que será aplicada, es necesario dejar limpia, totalmente libre de grasas, superficie seca.

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107
ISO 9001:2015
STAREGISTER

SCZ 3571733
LPZ 2813845
CBBA 4590530
f /pinturascaracol
WWW.PINTURASCARACOL.BO

PINTURAS CARACOL

FICHA TÉCNICA

BARNIZ ACRÍLICO

COMPLEMENTOS ACRÍLICOS

Producto a base de emulsión acrílica con película transparente de aspecto lechoso, proporciona resistencia a la humedad, protege contra los rayos UV de sol, lluvia, protege de la proliferación de hongos, también protege y embellece las superficies de concreto, bloques expuestos tejas y piedras.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Barniz acrílico
Tipo: Acrílica base agua
Color: Transparente
Acabado: Brillante

PROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad: 90 KU
PH: 8.5 ±0.5
Densidad: 1.04 gr/cm^3
Solidospor peso: 32 %

OTRAS

Aplicación: Rodillo de lana, brocha, pistola.
Estabilidad: 24 meses de almacenaje
Opacidad: Transparente
Adhesión a sustrato: Buena

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico: 35 - 40 m^2/gl
175 - 200 m^2/18 lt

SECADO

Al toque 30 minutos
Final 24 horas

DILUCIÓN

Diluyente: 50 % de agua limpia

BARNIZ ACRÍLICO

COMPLEMENTOS

ACRÍLICOS

COMPLEMENTOS ACRÍLICOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Ladrillo o piedra vistos: Lavar la superficie con escobilla y agua, desprendiendo toda partícula suelta.
- Pintado con látex: La superficie debe estar bien limpia y libre de polvo.
- Superficies pintadas con esmalte u otras pinturas lisas: Lavar con agua y detergente con una esponja. Una vez seca lijar superficialmente hasta eliminar el brillo.

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor.
- Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de que esto ocurra lavar la aparte afectada con agua limpia, no utilizar solventes ni diluyentes (podrían empeorar la situación).
- Personas alérgicas a estas sustancias deben evitar el contacto.
- Evitar la inhalación, en caso de que ocurra lleve a la persona afectada a un lugar con buena ventilación.
- Evitar la ingestión, en caso de que ocurra no provocar el vómito. Busque asistencia médica inmediata.

RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical.
- Evite pintar en días de lluvia, con vientos veloces, temperatura bajo los 10 ˚C y humedad relativa mayor a 90%.
- No guardar el producto diluido.
- Mezclar bien el producto antes de utilizar.

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107
ISO 9001:2015
STAREGISTER

SCZ 3571733
LPZ 2813845
CBBA 4590530
f /pinturascaracol
WWW.PINTURASCARACOL.BO

PINTURAS CARACOL

FICHA TÉCNICA

SELLADOR ACRÍLICO

COMPLEMENTOS
ACRÍLICOS

Fondo o sellador a base de emulsión acrílica que sella superficies de revoque, concreto, fibrocemento, morteros en general. Aplicar en áreas externas e internas. Proporciona mayor economía en la pintura final ya que reduce el número de manos o repintados requerida por la pintura, principalmente en superficies nuevas y porosas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Sellador Acrílico
Tipo: Acrílica base agua
Color: Blanco
Acabado: Mate

PROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad: 105 ku
PH: 8.5 ±0.5
Densidad: 1.38 gr/cm^3

OTRAS

Aplicación: Rodillo de lana, brocha, pistola.
Estabilidad: 24 meses de almacenaje
Opacidad: Cubriente
Adhesión: Buena

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico: Revoque nuevo, concreto, bloque de concreto, masa fina 80 a 100 m2 / 18 lt.

SECADO

Secado: Al toque 30 minutos
Final 4 horas

DILUCIÓN

Diluyente: 10 a 15 % de agua limpia

SELLADOR ACRÍLICO

COMPLEMENTOS

ACRÍLICOS

COMPLEMENTOS ACRÍLICOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Cemento y/o estuco nuevo: La superficie debe estar completamente limpia y seca.
- En superficie de cemento o concreto es necesario que la superficie esté bien seca y se haya respetado el tiempo correcto de fraguado (28 días mínimo).

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor.
- Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de que esto ocurra lavar la aparte afectada con agua limpia, no utilizar solventes ni diluyentes (podrían empeorar la situación).
- Personas alérgicas a estas sustancias deben evitar el contacto.
- Evitar la inhalación, en caso de que ocurra lleve a la persona afectada a un lugar con buena ventilación.
- Evitar la ingestión, en caso de que ocurra no provocar el vómito. Busque asistencia médica inmediata.

RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical.
- Evite pintar en días de lluvia, con vientos veloces, temperatura bajo los 10 °C y humedad relativa mayor a 90%.
- No guardar el producto diluido.
- Mezclar bien el producto antes de utilizar.

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 ISO 9001:2015 STAREGISTER

SCZ 3571733
LPZ 2813845
CBBA 4590530
f /pinturascaracol
WWW.PINTURASCARACOL.BO

PINTURAS CARACOL

FICHA TÉCNICA

MASA CORRIDA

INTERIOR/EXTERIOR

Producto a base de resina acrílica y/o vinílica formulado con cargas minerales seleccionados para corregir imperfecciones, alizar e uniformar superficies de revoque concreto, morteros en general para ambientes internos, indicada para nivelar y corregir pequeñas imperfecciones de superficie, que proporciona un acabado liso e impecable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Masa corrida
Tipo: Acrílica base agua
Color: Blanca
Acabado: Textura fina sin brillo

PROPIEDADES FÍSICAS

Consistencia: 6.0 a 6.5 cm
PH: 8.5 ±0.5
Densidad: 1.48 gr/cm^3 ±0.2 gr/cm^3

OTRAS

Aplicación: Espátula y plancha de acero
Estabilidad: 24 Meses de almacenaje
Opacidad: Cubriente
Adhesión: Buena

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico: Revoque grueso y pared nueva: 2 a 2.5 m^2 por litro

SECADO

Secado: Al toque 50 minutos
Entre manos y para lijar 4 horas

DILUCIÓN

Diluyente: No aplica

MASA CORRIDA

INTERIOR/EXTERIOR

COMPLEMENTOS ACRÍLICOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Cemento y/o estuco nuevo: La superficie debe estar completamente limpia y seca.
- En superficie de cemento o concreto es necesario que la superficie esté bien seca y se haya respetado el tiempo correcto de fraguado (28 días mínimo).

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor.
- Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de que esto ocurra lavar la aparte afectada con agua limpia, no utilizar solventes ni diluyentes (podrían empeorar la situación).
- Personas alérgicas a estas sustancias deben evitar el contacto.
- Evitar la inhalación, en caso de que ocurra lleve a la persona afectada a un lugar con buena ventilación.
- Evitar la ingestión, en caso de que ocurra no provocar el vómito. Busque asistencia médica inmediata.

RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical.
- Evite aplicar en días de lluvia, con vientos veloces, temperatura bajo los 10 °C y humedad relativa mayor a 90%.
- Mezclar bien el producto antes de utilizar.
- No diluir
- Evitar que la masilla se moje antes de pintar pues absorbe agua y producirá luego ampollas.

Sobre cualquier tipo de superficie que será aplicada, es necesario dejar limpia, totalmente libre de grasas, superficie seca.

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107
ISO 9001:2015
STAREGISTER

SCZ 3571733
LPZ 2813845
CBBA 4590530
f /pinturascaracol
WWW.PINTURASCARACOL.BO